

Tabela de Contratipos

PELBD - Polietileno Linear de Baixa Densidade

PETROQUÍMICA	BRASKEM/POLITENO			IPIRANGA			RIOPOL			DOW/POLISUR			Aplicação	
	SEGMENTO	"GRADE"	ÍNDICE FLUIDEZ	DENS. gr/cm3	"GRADE"	ÍNDICE FLUIDEZ	DENS. gr/cm3	"GRADE"	ÍNDICE FLUIDEZ	DENS. gr/cm3	"GRADE"	ÍNDICE FLUIDEZ		DENS. gr/cm3
FILME / INDUSTRIAL (TUBULARES)	FA-31	0,6	0,919							Dowlex 2038B (o)	1,0	0,935	Sacaria industrial, liners, filme contrátil, filme agrícola e construção civil.	
	FB-31	0,6	0,919											
	TMF-0519	0,52	0,92											
	LL0720/20AF	0,55	0,921											
	LLB0618/21AF	0,68	0,92							Dowlex 2085B (o)	0,95	0,919	Bobinas técnicas para empacotamento automático, Bobinas técnicas em geral. Contém deslizante e possui 20% de PEBD incorporado.	
	LLB0618/31AF	0,68	0,92											
	PLURIS 9300	0,55	0,920										Sacaria industrial	
	PLURIS 9310	0,55	0,919											Embalagens para frangos, filme técnico coextrusado, contém deslizante.
	CF 800	0,80	0,920		LB0120 BP	0,75	0,919							Embalagens de ração animal, sacaria coextrudada, laminação
	FA-42 (o)										Dowlex 2045B (o)	1,0	0,920	Sacaria industrial, laminação e especialidades em filmes de alta resistência. PELBD octeno
	FA-41 (o)													
	LH0820/30AF (H)	0,80	0,920					HF 22007 B5 (H)	0,73	0,922				Sacaria industrial, sacos valvulados, laminação, misturas com PEAD e PEBD
	FG-31	1,0	0,916		LB0120	1,0	0,919	BF 20010	1,0	0,922	LLDPE 1045B	1,0	0,918	Mistura com Polietileno, sacaria industrial, filme Stretch, liners
LL118	1,0	0,916								LLDPE1045.11B	1,0	0,919	embalagens de uso geral (sem aditivos). PELBD Buteno.	
LH118 (H)	1,0	0,916												
FB-41(o)	1,00	0,918		LB 0117	1,0	0,917				Dowlex 204 B (o)	1,0	0,920	Filme Stretch (tubular), liners, misturas com PEAD e PEBD	
										ELITE 5110G (m)	0,85	0,925	Sopro, sacos industriais com baixo bloqueio	
EMPACOTAMENTO AUTOMÁTICO, STRETCH, LAMINAÇÃO	TMF-1019D	1,00	0,919	LTH 0212	2,0	0,910	BF22020 S3	2	0,922	Dowlex 2085B (o)	1,0	0,916	Embalagem automática de alimentos, uso geral, congelados c/ resistencia ao impacto, baixo bloqueio (deslizante / antibloqueio)	
	TMF-1921D	2,00	0,922											
	LL218	2,00	0,917											
	FC-31D	0,8	0,919	LB0120 BPS	0,75	0,919	BF 20008 S3 (b)	0,75	0,920				Empacotamento automático, uso geral, Misturas com PEAD/PEBD	
	LF0720/21AF	0,7												
	LH0620/21AF	0,68	0,920	LB0120BS	0,75	0,919	HF 22008 S3 (h)	0,75	0,922	LLDPE 1045.11B	1,00	0,919	Filmes para empacotamento automático de sólidos, líquidos, laminação e coextrusão	
	FA-41D (o)	0,8	0,919											
	LL118/21	1,0	0,918	LB0120BS	0,75	0,919				LLDPE 1045.11B	1,00	0,919	Misturas com Polietileno, embalagens de uso geral, liners	
	FG-31D	1,0	0,919											
	LHB118/21AF	1,0	0,918							LLDPE 1045.11B	1,00	0,919	Embalagens para frangos e misturas (resfriado e congelado)	
	FM-31D	1,0	0,919											
FLEXUS 9200 (m)	1,00	0,917							ELITE 5400G	1,00	0,916	Bobina técnica mono e coextrusada p/ empacotamento automático, laminação		
FLEXUS 9210 (m)	1,00	0,917							ELITE 5401G	1,00	0,918	Bobina técnica mono e coextrusada, laminação. Contém deslizante		
FP33	1,8	0,932							Dowlex 2038 B (o)	1,0	0,935	Embalagens para papel higiênico, guardanapos e uso geral		

(o)-Comonômero Octeno • (H) Cominômero Hexeno • (b) Comonômero Buteno • (m) Metaloceno • (1)-Resina Especial • (2)-PE Linear de média densidade

Tabela de Contratipos

PELBD - Polietileno Linear de Baixa Densidade

PETROQUÍMICA	BRASKEM/POLITENO			IPIRANGA			RIOPOL			DOW/POLISUR			Aplicação
	"GRADE"	ÍNDICE FLUIDEZ	DENS. gr/cm3	"GRADE"	ÍNDICE FLUIDEZ	DENS. gr/cm3	"GRADE"	ÍNDICE FLUIDEZ	DENS. gr/cm3	"GRADE"	ÍNDICE FLUIDEZ	DENS. gr/cm3	
FILME/PLANO	LH-218	2,3	0,916	LHB0216	1,8	0,918	HC 18028 (H)	2,8	0,918	Dowlex SC2107 (o)	2,3	0,917	Filmes esticáveis "Stretch Film" , embalagens, liners, misturas com PEAD e PEBD
	FL-31 (b)	2,3	0,919	LB0216	2,00	0,917							
	FC-41(o)	2,3	0,918	LB0316	2,8	0,920							
	FLEXUS 7200	3,5	0,918							ELITE 5220G (m)	3,5	0,915	PELBD metaloceno de alta performance, filmes p/ fraldas e absorventes
	LH 437	4,8	0,937										Filmes esticáveis (stretch) com diferencial em estabilidade e retenção de carga
LH 537	4,8	0,937										Filmes planos para fraldas, absorventes higiênicos e outras	
FP-56 (o)	4,9	0,943										Filmes planos p/ fraldas, absorventes higiênicos e outras especialidades, com antioxidante.	
ROTOMOLDAGEM	RA-34(2)	4,2	0,935										Uso geral, containers, tanques (sem proteção ultravioleta)
	MR435 UV	4,0	0,934										Containers, tanques, brinquedos e barcos c/ exp. ao sol. PELBD Buteno
	RA-34U3 (2)	4,2	0,935				HR 38033V3 (H)	3,8	0,938				Caixas d'agua, reservatórios, brinquedos, comp. Automobilísticos
	RC-35U4	3,5	0,939										Caixas d'agua dupla camada, brinquedos, peças c/ design complexo
RD-34U3	6,0	0,935											
INJEÇÃO	IB-32	29,0	0,924				BI 23300	30,0	0,923	LLDPE 6200	20,0	0,918	Tampas, utilidades domésticas, veículo para masterbacht, uso geral
	IF-33	48	0,93							DOWLEX 2517	25	0,917	Tampas com lacre, para alimentos, utilidades domésticas
	IJ-33D	48	0,93							LLDPE 6500	50,0	0,926	